

CENTRO

Sempre®

ŻELOWY ODKSZTAŁCALNY KLEJ DO PŁYTEK O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoko elastyczna
- nadaje się do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego
- do płytek każdego formatu i rodzaju
- na zewnątrz i do wewnątrz
- nie powoduje efektu osuwania się płytek z pionowych powierzchni
- wysoka przyczepność do wszystkich podłoży powszechnie stosowanych w budownictwie
- wodoodporna
- mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

Żelowa odkształcalna zaprawa klejowa przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych, takich jak: glazura, gres, płytki klinkierowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odporna na działanie wody, mrozu i innych czynników atmosferycznych. Dzięki doskonałym parametrom technicznym i roboczym jest wydajna i wygodna w użyciu. Dzięki zastosowaniu specjalnych składników nadających żelową konsystencję klej zatrzymuje wodę w układzie co zwiększa przyczepność do podłoża i jest mniej wrażliwy na przedozowanie wody zarobowej. Nadaje się do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego. Polecana również do płytek wielkoformatowych o powierzchni do 2,0 m².

KLASYFIKACJA WEDŁUG NORMY PN-EN 12004

Klej CENTRO jest cementowym klejem do płytek o podwyższonych parametrach (C2), o obniżonym spływie (T), wydłużonym czasie otwartym (E), odkształcalnym (S1) klasy C2TES1.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Suche mieszanki budowlane			
Podstawowe składniki	Cement, wapno, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające			
Barwa	Szara, biała			
Zużycie	Ok. 5kg/m ² *			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Grubość warstwy	-	2 - 15	mm
	Przyczepność początkowa		≥ 0,5	N/mm ²
	Przyczepność po zanurzeniu w wodzie		≥ 1	N/mm ²
	Czas otwarty: przyczepność (po czasie nie dłuższym niż 30 min)		≥ 0,5	N/mm ²
	Przyczepność po starzeniu termicznym	EN 12004:2007+A1: 2012, IDT	≥ 1	N/mm ²
	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania		≥ 1	N/mm ²
	Odkształcenie poprzeczne		≥ 2,5	mm
	Reakcja na ogień		Klasa E	-

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA	
Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Należy zachować okresy sezonowania poprzedzających warstw. Ubytki i nierówności podłoża do 15 mm wyrównać klejem CENTRO, natomiast głębsze – zaprawą BUDOMONT ZT-620. Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. Nasiąkliwe oraz słabo związane podłoża gruntem głęboko penetrującym SEMPRE GRUNT GP. Podłoża śliskie o niskiej nasiąkliwości typu lastryko, farby olejne, płyty wiórowe, stara glazura należy przed aplikacją zmatowić (np. przy użyciu papieru ściernego), odpylić, a następnie pokryć elastyczną zaprawą uszczelniającą jednokomponentową Renowator 330 lub dwukomponentową Renowator 300. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych, trudnych do czyszczenia podłożach zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 h.
Przygotowanie płytek	Płytki powinny być oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu. W czasie składowania chronić przed przegrzaniem i namakaniem. Płytki przed nałożeniem doprowadzić do temperatury pomieszczenia.
Przygotowanie produktu	Do ok. 6,0–7,0 l wody stopniowo wsypywać zawartość opakowania CENTRO i mieszać mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. W przypadku klejenia płytek wielkoformatowych zaleca się stosowanie mniejszej ilości wody zarobowej. Właściwą konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po jej ponownym przemieszaniu po 5-minutowej przerwie. Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy wynosi ok. 3 h. Stwardniałą zaprawę nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą – powoduje to utratę właściwości użytkowych.
Nakładanie	Rozrobioną zaprawą CENTRO przeszpaczlować podłoże, aby uzyskać cienką warstwę szczepną. Zaraz potem nałożyć i rozprowadzić zaprawę za pomocą pacy zębatej. Wielkość zębów pacy należy dobrać do wielkości płytek. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa. Przy układaniu płytek na powierzchni pionowej zaprawa powinna pokrywać minimum 65-70% powierzchni płytki. W przypadku mocowania płytek o krawędzi większej niż 40 cm, nanosić cienką warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda kombinowana). Na podłoże nanosić ilość kleju pozwalającą na pokrycie go płytkami w czasie nie dłuższym niż 30 min. W razie wytworzenia się suchej skórki podczas pracy nie zwilżać kleju wodą, lecz usunąć warstwę kleju i ponownie nanieść nową. Prace należy wykonywać w temperaturze +5°C do +35°C.
Wysychanie	Spoinowanie wykonywać na podłogach po upływie co najmniej 16 h.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE
25 kg

PRZECHOWYWANIE
Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji (patrz: bok opakowania).

BHP/PPOŻ
Wyrób niepalny. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.

43-301 Bielsko-Biała, ul. Gen. J. Kustronia 60
Tel. 33 496 06 09, Fax 33 496 06 10

NIP 547-19-95-321 REGON 072893690 KAPITAŁ 1.170.000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000190876

e-mail: info@semprefarby.pl
www.semprefarby.pl